

T-HAARA DN 200 / 125

T-200125

Ominaisuudet

Standardi	EN 1092-2, NS EN 545
Materiaali	EN-GJS-500-7 (GGG50)
Väri	RAL 5017
GSK standardi	RAL - GZ 662
Ulkokäsittely	Epoxy
Lämpötilaraja	50°C
Vesi, valua ja merivesi	✓
Vakioporaus	PN10
Nettopaino	49
Paineluokka	PN16



T-HAARA DN 200 / 125

Tekniset ominaisuudet

Nimellisjalkaisija x nimellishalkaisija 2 mm	200 x 125
L mm 2	520
L2 mm 2	245